

QUALIDADE MÁXIMA PAINÉIS DE VEDAÇÃO EM MALHA DE ARAME SOLDADO NO MUNDO

VM QUADRACOAT

Todos os nossos painéis de malha electrosoldada podem ser finalizados com o revestimento VM QUADRACOAT®. Revestimento único no mundo desenvolvido e produzido pela Van Merksteijn.

PRINCIPAIS ETAPAS DA VM QUADRACOAT®:

1. Galvanização de acordo com a norma EN10224-2:2010
2. Pré-tratamento químico
3. Camada de conversão baseada em nanotecnologia
4. Finalizado com uma camada dupla TOPCOAT



QUALIDADE
IMBATÍVEL

PAINÉIS VERIFICADOS SEGUNDO AS SEGUINTE NORMAS:

- EN ISO 2409:2013, Tintas e vernizes – Aderência pelo método da quadrícula (cruz)
- EN ISO 1519:2011, Tintas e vernizes – Ensaio de dobragem (mandril cilíndrico)
- EN ISO 2813:1999, Determinação do brilho especular por pintura não-metálica a 60º
- EN ISO 9227:2012, Testes de corrosão em ambientes artificiais - Testes de salinidade 1500 h.

Espessura mín. 100µ with com média de 120µ

CORES RAL STANDARD

Outras cores RAL disponíveis a pedido

